



**VERFhandel - RAMAX**

Ramaekers N.V. Hasselt

Hellebeemden 1 011/27 43 92

fax 011/27 59 64 bestel@ramax.be www.ramax.be

## MUURPRIM

technische fiche 05/05/2002

### PRIMER



#### Werkwijze/gebruik

Primer voor het opheffen van matte vlekken in de ondergrond (Gyproc). Uitstekend geschikt als goed hechtende primer voor interieur zoals glasweefsel, Gyproc, muren, baksteen, pleister, beton, ... Muurprim kan in verschillende kleuren worden aangekleurd, zodoende kan de primerlaag als staal dienen voor de kleurweergave in de geverfde ruimte. Daardoor zal de volgende laag beter dekken.

#### Productvoordelen

- kan afgewerkt worden met klassieke muurverven (Ramatex, Ramatex B/B, ...)
- deze dekkende witte primer vervangt de kleurloze primers om alzo een verlaag uit te sparen (door deze ook aan te kleuren)
- satijn glans, kan daarom ook als eindlaag gebruikt worden

#### Praktische kenmerken

TOEPASSING: borstel, rol of airless  
RENDEMENT: ong. 8 - 12 m<sup>2</sup>/L - afhankelijk van de ondergrond  
DROOGTIJD: stofdroog: 1 uur  
overschilderbaar: 4 uur  
KLEUREN: standaardkleur is wit, maar kan in verschillende kleuren aangekleurd worden  
VERDUNNING: water  
REINIGING VAN HET MATERIAAL: water  
MINIMUM GEBRUIKSTEMPERATUUR: niet onder 5°C verwerken

#### Eigenschappen

BINDMIDDEL: acrylaat, terpolymeer  
PIGMENTEN: titaandioxyde, calcium carbonaat, plaatvormige vulstoffen  
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN:  
\* Densiteit (Kg/L): 1,280 - 1,300  
\* Vaste stof (gewicht in %): 51 - 53  
\* Glansgraad 85°: 48 - 51 ; 60°: 15 - 17  
HOUDBAARHEID: **vorstvrij bewaren**  
VERPAKKING: 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L  
VEILIGHEIDSOPMERKING: buiten bereik van kinderen bewaren  
niet geklasseerd als gevaarlijk

## Vorbereiding van de ondergrond

Indien de ondergrond te stofferig is, eerst afborstelen en indien nodig nog fixeren met FIXON, ACRYFIX.

Voor absorberende ondergronden, muurprim 10 % - 20 % verdunnen met water.

Algemeen dient de ondergrond zuiver en droog te zijn.

Opgelet! Muurprim is niet isolerend voor vlekken zoals rookafzetting, ...

Deze technische nota is samengesteld op basis van de huidige kennis.

Het is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.