



**VERFhandel - RAMAX**

**Ramaekers N.V. Hasselt**

**Hellebeemden 1 011/27 43 92**

fax 011/27 59 64 bestel@ramax.be www.ramax.be

## **PROTEK**

**Dakverf (zwart)**



### **Werkwijze/gebruik**

Hoogwaardige acrylaatverf in dispersie voor kunstleien, cement gebonden golfplaten, steenachtige ondergronden, gevels... te beschermen tegen weersinvloeden, mosgroei, zure regen. De ondergrond moet minstens hellend zijn, het water mag niet blijven staan op de ondergrond.

### **Eigenschappen**

Weersbestendig, ademend, UV- bestendig, blijvend elastisch, voorkomt mosvorming, uitstekende hechting.

### **Vorbereiding ondergrond**

Alle mosaangroei, vuil en vet verwijderen met eventueel een hogedrukreiniger. Ontmossingsproduct aanbrengen indien nodig. Dit voorkomt dat kleine restjes mos terug beginnen te groeien onder de verflaag. Ondergrond controleren of hij voldoende droog is. Fixeerlaag aanbrengen (globaprim fix). Ondergrond controleren of hij voldoende coherent is.

### **Afwerking**

Protek goed roeren voor gebruik. Protek op basis van 100 % acrylaat onverdund aanbrengen in 2 lagen tot men aan een verbruik zit van 200 tot 250 gr M<sup>2</sup>/ laag. verbruik 5 M<sup>2</sup>/ L. per laag. Systematiseer uw aanbrengmethode zo dat er geen aanzetten zichtbaar zijn. (verfborstel, verfrol, gepaste verfspuit zoals drukketel of zware airless)

**Kleur**  
**Glansgraad**  
**Verdunner**  
**Soort. gewicht**

Zwart ( andere kleuren eventueel op bestelling )

Zijdeglans

Water

1,25

Niet opgedroogd produkt voor vorst vrijwaren.

Objekttemperatuur min. 10 c°

Vermijdt te hoge temperaturen, zeker niet in volle zon ( blaasvorming ! )

Gevarenklasse niet van toepassing.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaal-ontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet zondermeer aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigd werk, daar het uiteindelijk resultaat mede bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn er eerder verschenen technische merkbladen ongeldig. 04/2002