



VERFhandel - RAMAX

Ramaekers N.V. Hasselt

Hellebeemden 1 011/27 43 92

fax 011/27 59 64 bestel@ramax.be www.ramax.be

RAMACRYL SATIEN binnen en buiten

technische fiche 06/09/2006

ACRYLAATVERF

satijn



Werkwijze/gebruik

Watergedragen zijdeglans acrylaat muurverf voor binnen en buiten.
Voor nieuwe of reeds geschilderde ondergronden : muren, beton, pleister, sierpleister.
Opgelet: op grotere plafonds satijn niet gebruiken o.w.v. aanzetten.

Productvoordelen

- uitstekend afwasbaar
- zeer geschikt voor schilderen van glasweefsel en vliesbehang

Praktische kenmerken

TOEPASSING: - borstel of rol: gebruiksklaar of verdunnen tot gewenste viscositeit
- airless pistool (max. met 10% water verdunnen)

RENDEMENT: 10 à 12 m²/liter, op goed voorbereide ondergrond

DROOGTIJD: stofdroog: 1 uur
overschilderbaar: 6 uur, (20°C - 60% R.V.)

AFWERKING: 1 à 2 lagen, afhankelijk van ondergrond en gewenst eindresultaat

KLEUREN: met pigmenten die compatibel zijn. (Mixol bv.)
wordt in pasteltinten op de mengmachiene aangekleurd

VERDUNNING: water

REINIGING VAN HET MATERIAAL: water

MINIMUM GEBRUIKSTEMPERATUUR: niet onder 10°C verwerken

Eigenschappen

BINDMIDDEL: acrylaat terpolymeer

PIGMENTEN: titaandioxide, carbonaat en plaatvormige vulstoffen

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN:

- * Densiteit (Kg/L): 1.282
- * Vaste stof (gewicht in %): 53
- * Vaste stof (volume in %): 31
- * Glansgraad 85°: 50 ; 60°: 16
- * Viscositeit (Brookfield): 18.000 - 22.000

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN:

- * Ph: 8,5
- * Vlampunt : geen

HOUDBAARHEID: minstens 1 jaar goed in gesloten verpakking indien er geen kraantjeswater in gemengd werd dat bacterieën kan kweken -**vorstvrij bewaren**-

Eigenschappen (vervolg)

VERPAKKING: 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L
VEILIGHEIDSOPMERKING: buiten bereik van kinderen bewaren
niet geklasseerd als gevaarlijk

Vorbereitung van de ondergrond

Toe te passen op een droge, zuivere en ontvette ondergrond. Vettige ondergronden afwassen met een goede ontvetter, bv. UNIVERSOL.

Voor binnen :

Bij een zuigende ondergrond, een eerste laag Muurprim + 20% Acryfix aanbrengen.

Voor buiten :

Poederende en zuigende ondergronden fixeren met Acryfix.

Niet cohenrente ondergronden en vochtproblemen eerst laten beoordelen door een expert .

Ramacryl binnen buiten satijn voldoet aan de EU grenswaarde (cat A/a) 30 gr/Lt.(2010). Dit product bevat max.29 gr./lt. VOS

Deze technische nota is samengesteld op basis van de huidige kennis.

Het is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.